
Lösungsmittelhaltiger Bitumen-Voranstrich für die GETIFIX Bitumendickbeschichtung

Einsatzgebiete:

GETIFIX Bituhaft ist ein Bitumen-Voranstrich speziell zur Verwendung als Voranstrich für die GETIFIX Bitumendickbeschichtung auf Altbitumen (Instandsetzung alter Dickbeschichtungen und Bitumenanstriche).

Eigenschaften:

GETIFIX Bituhaft

- ist kalt zu verarbeiten, geruchsschwach, lösungsmittelhaltig
- mit Haftmittelzusatz und für ein gutes Eindringvermögen
- wirkt staubbindend
- dient auch als Haftvermittler für nachfolgende heiß- oder kaltflüssige Bitumenanstriche und -verklebungen

Technische Daten

Festkörpergehalt	Ca. 40 M-%
Farbe	Schwarz
Dichte (20 °C)	0,88 kg/dm ³
Verarbeitungstemp.	+ 5 bis 25 °C
Trockenzeit bei 20 °C	Ca. 48 Stunden

Verarbeitungshinweise:

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken oder leicht feucht, sauber, fett- und ölfrei, frei von losen Bestandteilen sein. Schadhafte Beton-, Mauerwerks- und Putzflächen sowie Risse und Löcher vorher ausbessern. Bei Verwendung auf Folien-, Bahnen- oder kationischen KMB-Systemen ist Haftungsversuch vorzunehmen.

Verarbeitung:

GETIFIX Bituhaft dünn streichen, rollen oder spritzen. Folgeanstriche bzw. Beschichtungen sind erst nach vollständigem Durchtrocknen aufzutragen. Als Grundierung für die Getifix Bitumendickbeschichtung ist im frischen Zustand Quarzsand 02/07 mm einzustreuen.

Der Anstrich wird bei Kälte zähflüssig. Bei zu großer Hitze oder Sonneneinstrahlung kann es zu Blasenbildungen kommen.

Verarbeitungstemperatur: 5 °C bis 25 °C. Trockenzeit bei + 20 °C: ca. 48 Stunden.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden

GETIFIX® Bituhaft

Verbrauch:

0,150 ... 0,200 ml/m²

Reinigung:

mit Lösemittel vor Erhärtung

Arbeitsschutz:

Es sind die Bestimmungen der Berufsgenossenschaften über den Umgang mit Lösemittel zu beachten. GETIFIX Bituhaft darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Direkter Kontakt kann zu Reizungen führen und somit ist jeglicher Haut- und Augenkontakt zu vermeiden. Eine Sensibilisierung durch Hautkontakt ist möglich, auch deshalb sind bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille zu tragen.

Sicherheit:

Enthält Kohlenwasserstofflösungsmittel

Flammpunkt: > 21°C

VbF: A II

Lagerstabilität:

Kühl und trocken,
in originalverschlossenen Gebinden mindestens 12 Monate lagerfähig.

Gebinde

10 l Eimer

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden