

# GETIFIX® DIBA 15 SK

---

## rißüberbrückendes und selbstklebendes, spezielles vlieskaschiertes Polyäthylen-Abdichtungsband

### Einsatzgebiete:

GETIFIX DIBA 15 SK

- ist ein spezielles Dichtband für Abdichtungen im Randanschlußbereich, als Stoßfugenüberdeckung der GETIFIX DIBA 100, sowie zur Anbindung an die GETIFIX Rinnensysteme

### Eigenschaften:

GETIFIX DIBA 15 SK

- ist ein spezielles vlieskaschiertes Polyäthylen-Abdichtungsband welches auf der Rückseite stark selbstklebend ausgestattet ist
- besitzt sehr gute Haftverbundeigenschaften

### Technische Daten:

#### Chemische Beständigkeit

#### Mikrobenbeständigkeit:

Die Folie des speziellen Dichtbands besteht aus Polyäthylen, so daß die Mikrobenbeständigkeit gegeben ist. Das verwendete Textil besteht zu 100 % aus UV-stabilisiertem Polypropylen welches ebenfalls verrottungsbeständig (mikrobenbeständig) ist.

A: Beständig (keine oder nur geringe Gewichts- und Maßveränderung)

Aceton	Fettsäureamide
Äthanol	Flüssigseifen
Äthylalkohol	Harnsäure
Ätzkali(Kalilauge)	Heizöl
Akkusäure	Jauche
Alkohol	Kautschukdispersion
Ameisensäure	Kochsalz
Ammoniak	Maiskeimöl
Antichlor	Meerwasser
Benzin	Milchsäure
Bitumen	Rinderfett
Calciumhydroxid	Wasserglas

B: Bedingt beständig (nach längerer Zeiteinwirkung Gewichts- und Massveränderung)

---

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden

# GETIFIX® DIBA 15 SK

Äther	Kerosin
Benzol	Natriumhypochlorid, wäßrig mit 12,5% aktivem Chlor
Chlorbenzol	Ozon
Chromsäure	Salpetersäure
Dichlorethan	Styrol
Etherische Öle	Toluol
Ethylbenzol	Wasserstoffperoxid
Ketone	Xylol

### Alkalibeständigkeit :

- beständig bei Lagerung in Calciumhydrat mit pH-Wert 12 (Kalkmilch, Anforderung aus dem ZDB Merkblatt „Prüfung von Abdichtungsstoffen“)

### Sonstige Beständigkeiten:

- hohe Beständigkeit gegen Öle, Fette und Lösemittel
- gute Witterungsbeständigkeit
- sehr gute Verrottungsbeständigkeit (Mikroben)
- gute Beständigkeit gegen energiereiche Strahlen (z.B. UV-Licht)

### Dauertemperaturbeständigkeit:

- - 20° C bis + 70 °C

### **Verarbeitungshinweise:**

Es wird empfohlen, vor Instandsetzungsbeginn eine exakte Schadensaufnahme durchzuführen ( z.B. Feuchteanalyse ).

### **Verarbeitung:**

1. GETIFIX DIBA 100 stumpf stoßen und mit dem vlieskaschierten stark selbstklebenden Polyäthylen-Abdichtungsband GETIFIX DIBA 15 SK überkleben. Besonders bei schneller Ausführung, eignet sich das stark selbstklebende vlieskaschierte Polyäthylen-Abdichtungsband GETIFIX DIBA 15 SK.
2. Die GETIFIX DIBA 100 wird ebenso wie die GETIFIX Rinnsysteme im Randanschlußbereich mit GETIFIX DIBA 15 SK überklebt.
3. Für Innen- und Außenecken sind die vorgefertigten dichtgeschweißten GETIFIX DIBA Innenecke bzw. GETIFIX DIBA Außenecke zu verwenden.

---

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden



# GETIFIX® DIBA 15 SK

---

**Lieferform:**

GETIFIX DIBA 15 SK	:	Rollen a 30m (Breite 15cm)
GETIFIX DIBA Außenecke	:	Breite 12,5cm/Stck.
GETIFIX DIBA Innenecke	:	Breite 12,5cm/Stck.

---

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden