

Kunststoffvergüteter mineralischer thixotroper Einpressmörtel mit wasserabweisenden Eigenschaften

Einsatzgebiete:

GETIFIX Injektionsleim HV dient zum Füllen von Rissen, Fugen und Hohl- und Fehlstellen in Mauerwerk und Beton im Injektions- und Gießverfahren.

Eigenschaften:

GETIFIX Injektionsleim HV ist ein zementgebundener Werk trockenmörtel mit einem Kornbereich von 0-0,4 mm. Hochwertige Zusätze verhindern ein Entmischen und gewährleisten auch über längere Strecken die Förder- und Verpressfähigkeit.

Die Viskosität des bei Misch- und Pumpvorgang flüssigen Materials

- härtet schrumpffrei aus
- entwickelt hohe Haft- und Endfestigkeiten

Technische Daten

Rohdichte	1,85 kg/dm ³
Biegezugfestigkeit	10 N/mm ²
Druckfestigkeit	35 N/mm ²
Haftzugfestigkeit	2,1 N/mm ²
Quellvermögen	Ca. 5 %

Verarbeitungshinweise:

Für die Aufbereitung des Mörtels ist ein schnellaufendes Rührwerk oder ein Zwangsmischer erforderlich.

Der Mörtel wird in das vorgelegte Anmachwasser eingestreut und homogen (klumpenfrei) angemischt.

Die erforderliche Mischdauer beträgt je nach Mischart 2 bis 4 Minuten.

Für je 1 Eimer GETIFIX Injektionsleim HV (20 kg) werden abhängig von der gewünschten Konsistenz 3,5 bis 4,5 l Wasser benötigt.

Die Verarbeitungszeit liegt je nach Umgebungsbedingungen bei ca. 20-30 Minuten. Die Verarbeitungstemperatur sollte 10 °C nicht unterschreiten.

Zur Beachtung

Im Ruhezustand steigt die Viskosität des Mörtels an und nimmt während des Verpressvorganges wieder ab. Es soll deshalb nach Beendigung des Mischvorganges kein zusätzliches Wasser zugegeben werden.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden

Technisches Merkblatt
GETIFIX®
Injektionsleim HV



Reinigung

mit Wasser vor Erhärtung.

Verbrauch

Ca. 1,7 kg / l Hohlraum

Entsorgung:

Im abgeordneten Zustand Entsorgung als Baustellenabfall

Arbeitsschutz:

Es sind die Bestimmungen der Berufsgenossenschaften über den Umgang mit zementgebundenen Stoffen zu beachten. GETIFIX Injektionsleim HV darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Die Alkalität aufgrund des Zementgehaltes führt zu Augen- und Hautreizungen und somit ist jeglicher Haut- und Augenkontakt zu vermeiden. Eine Sensibilisierung durch Hautkontakt ist möglich, auch deshalb sind bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille zu tragen.

Bei Berührung sofort mit viel Wasser spülen und bei Augenkontakt zusätzlich einen Arzt konsultieren. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett bzw. Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

Lagerstabilität:

Trocken, in geschlossenen Originalgebinden; bis 6 Monate lagerfähig.

Gebinde

20 kg Eimer

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden