

Spritzbewurf

Vorspritzmörtel zur Flächenvorbereitung für GETIFIX® Sanierputz WTA (grau) und Sanierputz (weiß)

Einsatzgebiete:

GETIFIX® Spritzbewurf

- dient der Herstellung einer Haftbrücke zur Vorbereitung für das Aufbringen von GETIFIX® Sanierputz WTA (grau) und GETIFIX® Sanierputz (weiß).

Eigenschaften:

GETIFIX® Spritzbewurf

- besitzt eine sehr gute Haftung auch auf stark feuchte- und salzbelasteten Untergründen.

Verarbeitungshinweise:

Untergrundvorbehandlung:

Der mineralische Untergrund für die Abdichtung muss sauber, fest und tragfähig sein sowie frei von Verunreinigungen (wie z. B. Bitumen, Farbe, Öl usw.). Lockere und andere bindestörende Stoffe, ggf. Sinterschicht sind mechanisch zu entfernen. Stehendes Wasser ist zu beseitigen. Bei der Mauerwerkssanierung ist zunächst der vorhandene Putz zu entfernen, die Fugen etwa 2 cm auszukratzen und mit GETIFIX® Sperrmörtel HK zu schließen. Bei saugenden Untergründen ist kapillargesättigt vorzunässen, dass ein matt-feuchter Untergrund vorliegt.

Verarbeitung:

Es wird empfohlen, vor Instandsetzungsbeginn eine exakte Schadensaufnahme durchzuführen (z. B. Zugfestigkeitsprüfung, Salz- und Feuchteanalyse). GETIFIX® Spritzbewurf ist als Trockenmörtel mit sauberem Anmachwasser mittels langsam laufendem Rührwerk zu einer homogenen Masse anzumischen. Pro Sack (30 kg) werden ca. 4,5 - 4,8 l Wasser benötigt. Anschließend wird der GETIFIX® Spritzbewurf je nach Untergrund netzartig oder volldeckend als Haftbrücke für den nachfolgenden Putz aufgebracht. Der Spritzbewurf kann mit einer Kelle angeworfen oder mit geeigneter Maschine aufgespritzt werden. Nach ca. 24 Stunden kann die Überarbeitung mit GETIFIX® Sanierputz WTA (grau) oder GETIFIX® Sanierputz (weiß) (jeweilige Mindestschichtdicke: 2 cm) erfolgen. Der frisch aufgebrauchte GETIFIX® Spritzbewurf ist vor extremer Wärmebelastung, direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft, Regen und Temperaturen unter + 5 °C zu schützen.

Verbrauch:

Werk trockenmörtel: ca. 3 kg/m² netzartig
ca. 6 kg/m² volldeckend

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden

GETIFIX®

Spritzbewurf

Reinigung:

mit Wasser vor Erhärtung

Entsorgung:

Im abgeordneten Zustand Entsorgung als Baustellenabfall

Arbeitsschutz:

Es sind die Bestimmungen der Berufsgenossenschaften über den Umgang mit zementgebundenen Stoffen zu beachten. GETIFIX® Spritzbewurf darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Die Alkalität aufgrund des Zementgehaltes führt zu Augen- und Hautreizungen und somit ist jeglicher Haut- und Augenkontakt zu vermeiden. Eine Sensibilisierung durch Hautkontakt ist möglich, auch deshalb sind bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille zu tragen.

Bei Berührung sofort mit viel Wasser spülen und bei Augenkontakt zusätzlich einen Arzt konsultieren.

Lagerstabilität:

Trocken, in geschlossenen Gebinden; bis 12 Monate lagerfähig.

Gebinde

30 kg Sack

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden